

РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ · КРОВЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

ROOFIZOL

Наплавляемые битумно-полимерные материалы для устройства кровельного ковра — от нижнего до замыкающего слоя. Основа: стекловолокно (серия Т)
Надёжная гидроизоляция зданий, сооружений, мостов и подвалов.

3

ПРОДУКТОВ В ЛИНЕЙКЕ

до 25 лет

СРОК СЛУЖБЫ

Основа

СТЕКЛОВОЛОКНО

СБСБИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЕ
ВЯЖУЩЕЕ

Кровельная линейка ROOFIZOL

ROOFIZOL — рулонные наплавляемые материалы MARJA, которые получают двусторонним нанесением на основу битумно-полимерного вяжущего: битум, СБС (стирол-бутадиен-стирол), полимерный модификатор и минеральный наполнитель (тальк, мел и др.).

Серия Т — на стекловолоконистой основе (стеклохолст, каркасная стеклоткань), срок службы более 20 лет. Есть исполнения для нижнего и верхнего слоёв кровельного ковра.

С обратной стороны каждый рулон несёт защитную полимерную плёнку с фирменным знаком MARJA.

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

- | | |
|----------|--|
| Т | Основа — стекловолокно (стеклохолст / стеклоткань) |
| П | Покрытие — защитная полимерная плёнка |
| Ф | Верх — алюминиевая фольга |
| К | Верх — крупнозернистая сланцевая посыпка |

ROOFIZOL · ТПП · СТЕКЛОВОЛОКНО

Roofizol ТПП

Артикул 9125002



ТПП · нижний слой

Отлично подходит для нижнего (первого) слоя кровельного ковра. Высокопрочный материал на стекловолокнистой основе со сроком службы более 20 лет.

Получают двусторонним нанесением на стекловолокнистую основу битумно-полимерного вяжущего из битума, СБС, полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, мел и др.). Защитный слой — полимерная плёнка с обеих сторон; лицевая несёт фирменный знак MARJA.

СТРУКТУРА ПОЛОТНА

Полимерная плёнка · знак MARJA	ВЕРХ
Битумно-полимерное вяжущее · СБС	
Основа — стекловолокно	
Битумно-полимерное вяжущее · СБС	
Полимерная плёнка	НИЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ROOFIZOL ТПП

Показатель	Норма по ГОСТ 30547-97	Фактическое значение
Площадь рулона, м²	10 м²	10 м²
Длина рулона, м	10 м	10 м
Ширина рулона, мм	1000 мм	1000 мм
Толщина рулона, мм	4 мм	4 мм
Масса, кг на 1 м²	5.3	5.6
Разрывная сила при растяжении (КГС), не менее	25	27
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше	-25	-26
Сопротивление статическому продавливанию, не менее	1900	1920
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	Выдерживает	Выдерживает
Морозостойкость, °C	-10 °C	-14 °C
Теплостойкость, °C	70 °C	80 °C
Основа	Стеклоткань	Стеклоткань
Защитный слой	Полиэтиленовая плёнка	Полиэтиленовая плёнка (с логотипом)

Качество: ГОСТ 30547-97 · ROOFIZOL ТПП-4 мм · Технические условия

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидроизоляция зданий, сооружений и строительных конструкций; нижний слой кровельного ковра.

ХРАНЕНИЕ

В сухом закрытом помещении, вертикально, в один ряд по высоте, не менее 1 м от отопительных приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами транспорта в крытых ТС согласно Правилам перевозки грузов данного вида.

Roofizol ТФП

Артикул 915500



ТФП · ФОЛЬГА · ФИНИШ

Отлично подходит для верхнего (замыкающего) слоя кровельного ковра. Высокопрочный материал на стекловолокнуистой основе со сроком службы более 20 лет.

Получают двусторонним нанесением на стекловолокнуистую основу (стеклохолст, каркасная стеклоткань) битумно-полимерного вяжущего с минеральным наполнителем. Лицевая сторона — защитная алюминиевая фольга 14 мкм, обратная — полимерная плёнка с фирменным знаком MARJA.

СТРУКТУРА ПОЛОТНА

Алюминиевая фольга 14 мкм	ВЕРХ
Битумно-полимерное вяжущее	
Основа — стекловолокну	
Битумно-полимерное вяжущее	
Полимерная плёнка · знак MARJA	НИЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ROOFIZOL ТФП

Показатель	Норма по ГОСТ 30547-97	Фактическое значение
Площадь рулона, м²	10 м²	10 м²
Длина рулона, м	10 м	10 м
Ширина рулона, мм	1000 мм	1000 мм
Толщина рулона, мм	4 мм	4 мм
Масса, кг на 1 м²	5.3	5.9
Разрывная сила при растяжении (КГС), не менее	25	27
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше	-25	-27
Сопротивление статическому продавливанию, не менее	1900	1920
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	Выдерживает	Выдерживает
Морозостойкость, °С	-10 °С	-14 °С
Теплостойкость, °С	70 °С	90 °С
Основа	Стеклоткань	Стеклоткань
Защитный слой	Алюминиевая фольга	Алюминиевая фольга 14 мкрн

Качество: ГОСТ 30547-97 · ROOFIZOL ТФП-4 мм · Технические условия

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидроизоляция зданий, сооружений и строительных конструкций; верхний слой кровельного ковра.

ХРАНЕНИЕ

В сухом закрытом помещении, вертикально, в один ряд по высоте, не менее 1 м от отопительных приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами транспорта в крытых ТС согласно Правилам перевозки грузов данного вида.

Roofizol ТКП

Артикул 922000



ТКП · СЛАНЕЦ · ФИНИШ

Материал повышенного качества для верхнего (замыкающего) слоя кровельного ковра. Износостойкая поверхность со сроком службы более 20 лет.

Получают двусторонним нанесением на стекловолокистую основу (стеклохолст, каркасная стеклоткань) битумно-полимерного вяжущего с минеральным наполнителем. Верхний защитный слой — крупнозернистый сланец, нижний — полимерная плёнка с фирменным знаком MARJA.

СТРУКТУРА ПОЛОТНА

Крупнозернистая сланцевая посыпка	ВЕРХ
Битумно-полимерное вяжущее	
Основа — стекловолокино	
Битумно-полимерное вяжущее	
Полимерная плёнка · знак MARJA	НИЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ROOFIZOL ТКП

Показатель	Норма по ГОСТ 30547-97	Фактическое значение
Площадь рулона, м²	10 м²	10 м²
Длина рулона, м	10 м	10 м
Ширина рулона, мм	1000 мм	1000 мм
Толщина рулона, мм	4 мм	4 мм
Масса, кг на 1 м²	5.3	5.9
Разрывная сила при растяжении (КГС), не менее	25	27
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше	-25	-26
Сопротивление статическому продавливанию, не менее	1900	1920
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	Выдерживает	Выдерживает
Морозостойкость, °C	-10 °C	-14 °C
Теплостойкость, °C	70 °C	80 °C
Основа	Стеклоткань	Стеклоткань
Защитный слой	Гранулят (посыпка)	Мелкозернистая посыпка (гранулят)

Качество: ГОСТ 30547-97 · R00FIZOL ТКП-4 мм · Технические условия

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидроизоляция зданий, сооружений и строительных конструкций; верхний слой кровельного ковра.

ХРАНЕНИЕ

В сухом закрытом помещении, вертикально, в один ряд по высоте, не менее 1 м от отопительных приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами транспорта в крытых ТС согласно Правилам перевозки грузов данного вида.

Сравнение линейки

СЕРИЯ Т · СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ ОСНОВА

ПАРАМЕТР	Roofizol ТПП	Roofizol ТФП	Roofizol ТКП
МАССА, КГ/М²	5.6	5.9	5.9
РАЗРЫВНАЯ СИЛА, КГС	27	27	27
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	−14 °С	−14 °С	−14 °С
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ	80 °С	90 °С	80 °С
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ	Плёнка	Фольга 14 мкм	Сланец
СЛОЙ КРОВЛИ	Нижний	Верхний	Верхний
СРОК СЛУЖБЫ	> 20 лет	> 20 лет	> 20 лет

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Качество · Гарантия · Сервис

Вся продукция линейки ROOFIZOL выпускается по ГОСТ 30547-97 с гарантией производителя. Паспорта изделий, сертификаты соответствия и технические условия предоставляются по запросу и сопровождают каждую поставку.

Паспорт изделия

Сертификат соответствия

ГОСТ 30547-97 · ТУ

Гарантийные обязательства



Производство высококачественных гидроизоляционных материалов в Узбекистане. Защита ваших инвестиций и долговечность ваших зданий.

КОНТАКТЫ

+998 77 033 33 01

+998 78 113 61 91

info@marja.uz · marja.uz

t.me/uz_marja

АДРЕСА

Узбекистан, г. Ташкент, Нурафшон, дом 8

Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Собирова 35, блок «Л»