



ВЕТРО-ВЛАГА ЗАЩИТА И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для защиты теплоизоляционного слоя от атмосферной влаги и ветра в конструкции стен, а также для защиты внутреннего пространства помещения от проникновения волокнистого утеплителя в системах перекрытий.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- диапазон температур применения от - 40 °С до + 80 °С;
- повышенная прочность материала.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА): Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА): Хранение должно осуществляться в сухом проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре окружающей среды, не превышающей + 30 °С. Рулоны пленок следует располагать в горизонтальном положении на поддоне.

Ветро-влагозащитный паропроницаемый материал

Состоит из полипропиленового нетканого материала. Устойчива к воздействию плесени и бактерий. Сохраняет теплоизоляционные свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции.



Ветро-влаго
защита



Срок службы
50 лет



Теплостойкость



Морозостойкость

Показатель	Значение показателя Ветро-влагозащитной плёнки	
	Нормы по ГОСТ Р 58913-2020	Значения Фактические
Длина м	По тех указанию производителя	43.75
Ширина м	По тех указанию производителя	1.6
Максимальная сила растяжения вдоль Н/50 мм	90	95
Группа горючести	Г4	Г4

Качество ГОСТ Р 58913-2020 Геомембрана Технические условия.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и норм производства строительных работ



Пароизоляционная пленка изготавливается из полиэтилена высокой плотности и предназначена для защиты конструкции кровельного пирога от пара, образующегося внутри помещений. Она обладает превосходной водо- и паронепроницаемостью, что минимизирует проникновение внутренней избыточной влаги в ограждающие конструкции.

Пароизоляция

Применяется для устройства пароизоляции в кровельных системах. Защищает утеплитель от водяного пара, образующегося внутри помещений, и значительно снижает возможность конденсации влаги в ограждающих конструкциях зданий. Конденсация влаги негативно влияет на теплотехнические характеристики теплоизоляционного слоя и повышает риск появления грибков, бактерий, плесени. Пароизоляционная пленка изготавливается из полиэтилена высокой плотности.



Пароизоляция



Срок службы
50 лет



Теплостойкость



Морозостойкость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для устройства пароизоляции в кровельных системах и защищает утеплитель от водяного пара, образующегося внутри помещений. Пароизоляция значительно снижает возможность конденсации влаги в ограждающих конструкциях зданий. Влага в свою очередь негативно влияет на теплопроводность конструкции и при этом повышается риск появления грибков, бактерий и плесени.

Транспортировка: Транспортирование рулонов следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

ХРАНЕНИЕ: Рулоны должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. На поддоне возможно хранить до 25 рулонов, уложенных друг на друга.

Показатель	Значение показателя Пароизоляции	
	Нормы по ГОСТ 14236-81	Значения Фактические
Длина м	По тех указанию производителя	43.75
Ширина м	По тех указанию производителя	1.6
Условная прочность в продольном направлении МПа	4	14
Условная прочность в поперечном направлении МПа	14	15
Сопротивление паропрооницанию м ² ·ч·Па/мг	7.3	7.5
Толщина мм	0.2	0.2

Качество ГОСТ 14236-81 Пароизоляции Технические условия.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и норм производства строительных работ