




**MARJA**  
ASHYO SAVDO



**Руководство по  
использованию  
битумных лаков**  
**MARJA**



## Подготовка поверхности

### 1.1. Очистка поверхности:

- Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, грязи, масла и других загрязнений.
- Для металлических поверхностей удалите ржавчину и окалину с помощью щетки или шлифовального инструмента.
- Для деревянных поверхностей следует очистить от старой краски, лака или других покрытий, если они есть.
- Для бетонных и кирпичных поверхностей рекомендуется использовать щетку для удаления пыли и других мелких частиц.

### 1.2. Ремонт повреждений:

MARJA

- Заделайте все трещины, сколы и другие дефекты поверхности с помощью подходящих ремонтных составов.
- Убедитесь, что поверхность полностью высохла перед нанесением битумного лака.

## Подготовка битумного лака MARJA

### 2.1. Выбор лака:

- Убедитесь, что выбранный битумный лак соответствует типу поверхности и условиям эксплуатации (например, для наружных или внутренних работ или для древесины, металла или бетона).

### 2.2. Перемешивание:

MARJA

- Перед использованием тщательно перемешайте лак для равномерного распределения битума и других компонентов.

### 2.3. Разбавление:

MARJA

- Если лак слишком густой для нанесения, его можно разбавить подходящим растворителем, указанным на крышке упаковок битумных лаков MARJA (например, уайт-спиритом или керосином). Следуйте рекомендациям на упаковке.

## Нанесение битумного лака

### 4.1. Выбор инструментов:

- Для нанесения битумного лака можно использовать кисть, валик или распылитель, в зависимости от типа поверхности и размера обрабатываемой площади.

### 4.2. Нанесение лака:

MARJA

#### Первый слой:

- Нанесите первый слой лака равномерно на подготовленную поверхность. Начинайте с труднодоступных мест и углов.
- Двигайтесь в одном направлении, чтобы избежать разводов и неравномерностей.
- Для улучшения адгезии к поверхности первый слой можно сделать более тонким.

#### Последующие слои:

- Если требуется, нанесите второй и последующие слои после полного высыхания первого слоя. Обычно это занимает 24-48 часов.
- Последующие слои можно наносить более толстым слоем для усиления защитного эффекта.
- Обратите внимание настыки и углы, где следует нанести дополнительное количество лака.

### 4.3. Время высыхания:

MARJA

- Время полного высыхания зависит от толщины слоя, температуры и влажности окружающей среды. Обычно это занимает от 24 до 48 часов на слой.
- Перед нанесением следующего слоя убедитесь, что предыдущий слой полностью высох.

## Завершающие этапы

### 5.1. Проверка покрытия:

- После полного высыхания последнего слоя проверьте поверхность на наличие пропусков, пузырей или неравномерностей.
- При необходимости нанесите дополнительные слои лака.

## 5.2. Уборка инструментов:

MARJA

- Очистите инструменты сразу после завершения работы, используя подходящие растворители (например, уайт-спирит). После высыхания лака очистка может быть сложной.

## Советы по безопасности

- Используйте защитные перчатки, очки и, при необходимости, респиратор при работе с битумными лаками.
- Работайте в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, так как пары лака могут быть токсичными.
- Избегайте попадания лака на кожу и в глаза. В случае контакта немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.
- Храните лак вдали от источников тепла и открытого огня, так как он может быть огнеопасен.

## Рекомендации по хранению и срокам годности

- Храните битумные лаки в плотно закрытой упаковке в прохладном, сухом месте, вдали от источников огня и прямого солнечного света.
- Срок годности битумных лаков обычно составляет от 12 до 24 месяцев, но всегда проверяйте рекомендации на задней части этикеток всех продуктов MARJA.



Следуя этому руководству, вы сможете эффективно использовать битумные лаки для создания надежного защитного покрытия на различных поверхностях.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с техническим отделом по телефону:

+998947017117.

Для приобретения продукции обращайтесь в наш отдел продаж по следующим номерам:

+998770333301, +998770333304, +998770575753.

23.08.2024

Руководство написал Аппонов.Р.Х.