



**Руководство по
использованию жидких
гидроизоляционных
продуктов MARJA:
Битумный праймер и
Битумная мастика**



Подготовка поверхности

1.1. Очистка поверхности:

- Поверхность, на которую будет наноситься гидроизоляция, должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, грязи, масла и других загрязнений.
- Для удаления пыли и мусора используйте щетку, метлу или пылесос.
- Жировые пятна следует удалить с помощью растворителей, например, ацетона.

1.2. Ремонт повреждений:

MARJA

- Устраните все трещины, выбоины и неровности с помощью строительных смесей или герметиков.
- Если поверхность сильно повреждена, возможно, потребуется дополнительное выравнивание.

Нанесение битумного праймера

2.1. Выбор праймера:

- Битумный праймер используется для улучшения адгезии мастики к основанию. Выберите праймер, соответствующий типу поверхности (бетон, металл, дерево или по типу месту использования как кровля или фундамент) .

2.2. Перемешивание:

MARJA

- Перед нанесением тщательно перемешайте праймер для получения однородной консистенции.

2.3. Нанесение:

MARJA

- Используйте кисть, валик или распылитель для равномерного нанесения праймера на подготовленную поверхность.
- Рекомендуется наносить праймер в один слой, но на пористые поверхности может понадобиться два слоя.
- Наносите праймер так, чтобы на поверхности не оставалось пропусков и луж.

2.4.Время высыхания:

MARJA

- Дайте праймеру высохнуть в течение времени, указанного на упаковке (обычно от 4 до 8 часов). Поверхность должна стать слегка липкой, но не полностью сухой.

Нанесение битумной мастики

3.1. Выбор мастики:

- Выберите битумную мастику, подходящую для вашего проекта. Она может быть холодного или горячего применения. Холодные мастики проще в использовании, так как не требуют подогрева.

3.2. Перемешивание:

MARJA

- Перед использованием перемешайте мастику для равномерного распределения всех компонентов.

3.3. Нанесение:

MARJA

- Мастику наносят с помощью шпателя, кисти или распылителя.
- Наносите мастику равномерным слоем толщиной 1-2 мм. При необходимости наносите мастику в несколько слоев, но перед этим каждый предыдущий слой должен полностью высохнуть.
- Обратите внимание на углы и стыки: на этих участках следует нанести дополнительный слой мастики или использовать армирующую сетку для усиления.

3.4. Время высыхания:

MARJA

- Каждый слой мастики должен высохнуть перед нанесением следующего. Время высыхания зависит от толщины слоя и погодных условий, но обычно составляет 24-48 часов.

Завершающие этапы

4.1.Проверка покрытия:

- После полного высыхания мастики убедитесь, что покрытие однородное, без трещин и пузырей.
- Если обнаружены дефекты, нанесите дополнительные слои мастики.

4.2. Защита покрытия:

MARJA

•В случае применения на открытых поверхностях (например, на крыше), гидроизоляцию можно дополнительно защитить от ультрафиолетовых лучей, механических повреждений или агрессивных сред. Для этого можно использовать специальные защитные покрытия или посыпку.

4.3.Уборка инструментов:

MARJA

•Выберите битумную мастику, подходящую для вашего проекта. Она может быть холодного или горячего применения. Холодные мастики проще в использовании, так как не требуют подогрева.

Советы по безопасности

- Используйте защитные перчатки и очки при работе с битумными материалами.
- Работайте в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
- Избегайте длительного контакта с кожей и попадания на слизистые оболочки.
- Храните материалы вдали от источников огня и тепла.

Рекомендации по хранению и срокам годности

- Храните мастики и праймеры в плотно закрытой упаковке в прохладном, сухом месте.
- Срок годности герметиков обычно составляет от 12 до 24 месяцев, но всегда проверяйте рекомендации на задней части этикеток всех продуктов MARJA.



Следуя этому руководству, вы сможете правильно и эффективно использовать битумный праймер и битумную мастику для надежной гидроизоляции строительных конструкций.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с техническим отделом по телефону:

+998947017117.

Для приобретения продукции обращайтесь в наш отдел продаж по следующим номерам:

+998770333301, +998770333304, +998770575753.

23.08.2024

Руководство написал Аппонов.Р.Х.

